

Fișă tehnică

Pasta decapanta (1110-1111)



UTILIZARE

Pentru toate lacurile și vopselurile pe baza de ulei și pentru marea ajoritate a lacurilor alchidice pe baza de rasini. Nepotrivit pentru lacurile acrilice. La folosirea pe lemn ca contine tanant (stejar, gorun) exista pericol de coloratie neagra ireversibila.

PROPRIETATI

- alcalinitate mare
- pasta de sapun industrial si de calciu natural
- reutilizabila
- toate materialele din compozitie sunt naturale.

COMPOZITIE

Sapun industrial, calcar, substante alcaline, alcool de fermentatie.

UNELTE POTRIVITE

Potrivite sunt toate uneltele ce rezista la actiune coroziva (mediu caustic) din materiale plastice sau otel inoxidabil sau cu fibre aspre.

PRELUCRARE

Pasta decapanta se amesteca cu un spaclu (spatula), se aplica intr-un strat de cc 2-3 mm grosime. Dupa primele semne de desprindere, pasta se intoarce si se reaplica in mod uniform. Dupa o perioada de actiune suficienta se indeparteaza cu un spaclu si se pune inapoi in ambalajul original.

PERIOADA DE ACTIUNE

Perioada de actiune este intre 5 minute si cateva ore, in functie de tipul si grosimea straturilor. Eficacitatea se vede cand pasta se coloreaza maro uleios. Pasta este eficace doar in conditii de umezeala, in cazul unor perioade mai lungi de actiune este recomandat a se acoperi cu o folie din mase plastice, pentru a se feri de uscare.

TRATARE ULTERIOARA (NEUTRALIZAREA SUPRAFETELOR)

Suprafata de lemn se spala bine cu apa sau apa cu otet, cu un burete sau perie, se lasa sa se usuca si in incheiere se trateaza neaparat cu otet alimentar (acid acetic 5%) – neutralizarea suprafetelor.

CONSUM

Cca. 0.4 m²/ litru la 2-3 mm strat aplicat. REFOLOSIBIL.

MARIMEA AMBALAJELOR

Art. Nr. 1110 – 0.5 kg

Art. Nr. 1111 – 1 kg

DEPOZITARE

Locuri racoroase, uscate, ferite de inghet, inchise ermetic
Se poate pastra pana la 2 ani.

CURATAREA INSTRUMENTELOR

Se face imediat dupa utilizare cu apa.

DEPOZITAREA RESTURILOR

Resturile de produs nu se arunca in ape industriale. Resturile de produse se vor duce la cel mai apropiat punct de colectare a resturilor pt lacuri si vopseluri.

SFATURI

Daca dupa mai multe folosiri, baitul se ingroasa, se poate adauga in recipient, un pic de apa pentru a-l subtia. In timpul folosirii, eficacitatea baitului trebuie verificata la intervale mici; pasta trebuie indepartata de indata ce vopsirea a fost terminata.

Produsul nu trebuie lasat mult timp desfacut pentru a nu avea influente negative. Exista pericolul ca lesia sa patrunda adanc in suprefetele de lemn si in continuare sa nu poata fi neutralizata suficient.

CARACTERIZARE

C, Coroziv

RISURI SI INDICATII DE SIGURANTA

Nociv prin înghițire. Provoacă arsuri grave. A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta).

Conține hidroxid de potasiu < 25%

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro



Fișă tehnică

Pasta decapanta (1110-1111)



La esentele de lemn ce contin tanant, in contact cu pasta decapanta poate aparea o coloratie neagra ireversibila. Nu este indicat a se folosi pe aluminiu. Materialele din fier si cauciuc ca si pensulele cu fibrele naturale se pot deteriora in contact cu pasta decapanta.

Informatiile mai sus prezentate reflecta stadiul actual al experientei noastre în domeniu. Din cauza diversitatii metodelor de prelucrare si a impactului asupra mediului înconjurator cât si a caracteristicilor suprafetelor, se exclude orice obligatie cu privire la autenticitatea acestor recomandari. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de proba). Aceste pre-scriptii își pierd valabilitatea în cazul aparitiei unei noi versiuni sau în cazul modificarilor aduse acestui produs.

Informatii actuale cu privire la produsele prezentate se gasesc pe internet la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.

(01/2010)

Producător:
Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:
SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

